

(редакция 0)

АО «Суходоложский огнеупорный завод»

Инструкция по применению мертеля марки МКФ-95

При применении мертеля марки МКФ-95 необходимо строгое соблюдение данной инструкции!

1. Мертель состоит из двух компонентов и поставляется в виде сухого порошка и жидкой связки.
2. Смешивание компонентов производится непосредственно перед применением.
3. Сначала в смеситель выливают 25 % массовой доли жидкой связки и, затем, порциями, равномерно добавляют - сухой порошок (общее количество которого составляет 75% массовой доли). Скорость смешения не должна превышать 50 об/мин. Время смешивания не менее 30 минут. После смешивания мертель должен выстояться до прекращения газообразования, но не менее 1 час. В случае загустевания мертеля после выстаивания, допускается разведение его чистой питьевой водой, тщательно перемешивая до получения необходимой консистенции.
4. Поверхности, на которые наносится мертель, должны быть предварительно очищены от пыли, грязи, масла и т.п. Рекомендуется поверхности перед кладкой смочить водой.
5. Нанесение мертеля производится любым штукатурным инструментом и должно быть равномерным и сплошным, без пробелов. Во время кладки, кирпич требуется фиксировать в течение от 5 сек. до 7 сек. Рекомендуемая толщина слоя от 1 мм до 2 мм.
6. В случае если не удастся выработать весь объём готового к применению мертеля за один раз, то при следующем применении мертеля его требуется тщательно перемешать до однородной консистенции.
7. Время полного высыхания 48 часов.
8. Мертель хранят в крытых складах, бункерах или контейнерах в условиях, исключающих увлажнение или засорение материалами другого состава. Хранение жидкой связки осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в плотно закрытой таре при температуре не ниже +2 °С. Срок хранения сухого порошка неограничен. Срок хранения жидкой связки не более 1 года со дня изготовления.
9. Расход мертеля на 1 м² - составляет 3 кг.
10. При работе с мертелем должны использоваться индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.294, Р 2.2.2006-05. Работу проводят в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

По вопросам поставки мертеля обращаться в адрес АО «Суходоложский огнеупорный завод» по телефонам: +7 (34373) 64-4-38, 64-4-02, 64-4-74, 64-3-42.

По вопросам применения мертеля обращаться по телефонам: +7 (34373) 64-4-00, 64-3-66, 64-3-58.