

## Soluterm® (1100)

СТО 05802307-1-008-2023

**Тип:** волокно огнеупорное био-разлагаемое

**Назначение:** для теплоизоляции котлов, сварочных швов для устранения напряжений, трубопроводных сетей, свода стекловаренных печей в атомной промышленности, газовых и паровых турбин, различных технологических кабин операторов на раскатных станах, шкафов, сборок и т.п.; футеровки колпаковых, промышленных печей для сушки и обжига, дымоходов, воздуховодов, дымовых труб, стен и сводов туннельных и кольцевых печей в керамической промышленности, крышек шахтных печей, стен и сводов нагревательных, термических печей, печей отжига и эзакалки, крышек низкотемпературных стендов разогрева промковшей, крышек сталь-ковшей, плавильных печей, как уплотнитель двери печи, тепловые барьеры в автомобильной промышленности; заполнитель компенсационных швов в кладке; а также является теплоизоляционным слоем в печных агрегатах.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Soluterm® (1100)
Химический состав, %: SiO <sub>2</sub> , в пределах	62-68
CaO, в пределах	26-32
MgO, в пределах	4-7
Классификационная температура, °C, не выше	1100
Предел прочности при растяжении, кПа, не менее, от номинальной плотности	
64 кг/м <sup>3</sup>	30
96 кг/м <sup>3</sup>	50
128 кг/м <sup>3</sup>	70
Массовая доля неволокнистых включений размером 45 мкм и более, %, не более	33
Остаточные изменения размеров при нагреве 24 ч, при температуре, %, не более	1100 °C минус 3
Цвет	белый

### КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПРИ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Температура, °C	64 кг/м <sup>3</sup>	96 кг/м <sup>3</sup>	128 кг/м <sup>3</sup>
200	Bt/(м·К)	0,06	0,05
400	Bt/(м·К)	0,11	0,09
600	Bt/(м·К)	0,17	0,13
800	Bt/(м·К)	0,28	0,20
1000	Bt/(м·К)	0,40	0,28

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте  
на сайте [s1soz.ru](http://s1soz.ru)

**Срок хранения:** неограничен при соблюдении

условий хранения и транспортирования

Хранение в крытых складах, в условиях, исключающих  
попадание атмосферных осадков

По вопросам  
применения изделий:  
+7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.centr@s1soz.ru](mailto:e.centr@s1soz.ru)

По вопросам  
заказа изделий:  
+7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@s1soz.ru](mailto:tdom@s1soz.ru), [sale@s1soz.ru](mailto:sale@s1soz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@s1soz.ru](mailto:refractory@s1soz.ru)  
[s1soz.ru](http://s1soz.ru)

