

## SL REFSIL 55

СТО 05802307-0-009-2024

**Тип:** изделия огнеупорные фасонные  
муллитокордиеритовые

**Назначение:** опоры, блоки, подставки, лещади, плиты  
и сложные фасонные изделия для керамической  
промышленности, а так же быстроизнашивающиеся  
детали для питателя в стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFSIL 55
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	55
SiO <sub>2</sub>	34
MgO	4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,9
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	2,4
Открытая пористость, %	24
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	40
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, при температуре 1300 °С	0,2
Максимальная температура применения, °С	1450
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	>100

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых  
складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 5  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

