

ИФТС-200 (1260)

СТО 05802307-1-011-2022

Тип: изделия фасонные теплоизоляционные
стекловолоконистые

Назначение: изделия предназначены для
теплоизоляции водогрейных котлов, в электропечах,
футеровки сифонных трубок и лотков разлива
алюминия, изоляции тигля в индукционных печах,
уплотнения электродного отверстия на агрегатах
печь-ковш (АПК) электродуговых печей и других
целях с классификационной температурой 1260 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИФТС-200 (1260)
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	35
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	5
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	200
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	± 3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре:	
200 °С	0,050
400 °С	0,080
600 °С	0,110
800 °С	0,170

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.
По согласованию между изготовителем и
потребителем возможно изменение упаковки.

Подробная информация о продукте
на сайте sloz.ru

Срок хранения: неограничен.
Хранение изделий осуществляется в крытых складах в
условиях, исключающих попадание атмосферных
осадков.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

