



SL REFMUL Z21

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия муллитокоркониевые

Назначение: каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL Z21
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	66
ZrO ₂	21
Fe ₂ O ₃	0,1
Кажущая плотность, г/см ³	3,1
Открытая пористость, %	17
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	90
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Теплопроводность при средней температуре, Вт/м·К	
200 °С	0,956
400 °С	1,226
600 °С	1,310
800 °С	1,389
Максимальная температура применения, °С	1650
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	> 70

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»