

## РУВОЛ-М

СТО 05802307-1-001-2021

**Тип:** волокно рубленое из муллитокремнезёмистого стекловолокна

**Назначение:** применяется для теплоизоляции в жилищном строительстве, судостроении и других отраслях промышленности, как теплоизоляционный наполнитель для сложных и труднодоступных пустот, различных масс, как заполнитель расширительных соединений, в качестве армирования бетонов и цементов, а также в качестве основы пожарозащитных смесей с максимальной температурой применения 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	РУВОЛ-М
Массовая доля $Al_2O_3$ , %	52
Относительное изменение массы при прокаливании, %	0,35
Массовая доля влаги, %	0,4
Максимальная температура применения, °С	1150

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

**Транспортирование и хранение:** согласно ГОСТ 24717. Хранение волокна осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание влаги

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

