

## SL REFCOR 90

СТО 05802307-0-009-2024

**Тип:** изделия огнеупорные фасонные  
муллитокорундовые

**Назначение:** опоры, блоки, подставки, лещади, плиты  
втулки и сложные фасонные изделия для  
керамической стекольной и нефтехимической  
промышленностей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 90
Массовая доля, %: $Al_2O_3$	90
$Fe_2O_3$	0,3
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	2,7
Открытая пористость, %	24
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	50
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, при температуре 1500°C	0,3
Максимальная температура применения, °C	1650
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °C	>100
Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390	

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых  
складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

