



ИФТС-500 (1260)

СТО 05802307-1-011-2022

Тип: изделия фасонные теплоизоляционные
стекловолоконистые

Назначение: изделия предназначены для
теплоизоляции водогрейных котлов, в электропечах,
футеровки сифонных трубок и лотков разлива
алюминия, изоляции тигля в индукционных печах,
уплотнения электродного отверстия на агрегатах
печь-ковш (АПК) электродуговых печей и других
целях с классификационной температурой 1260 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИФТС-500 (1260)
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	35
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	500
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	± 3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре:	
200 °С	0,067
400 °С	0,087
600 °С	0,115
800 °С	0,161

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

В начале эксплуатации изделий при их нагреве свыше 150 °С возможно появление запаха и выделение дыма, связанного с выгоранием органического связующего, используемого при производстве. Ухудшения физико-химических свойств при этом не происходит.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717.

По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковок.

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

Срок хранения: неограничен.

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

