

SL CAST 47

СТО 05802307-3-002-2022

Тип: смесь огнеупорная бетонная

Метод применения: виброзаливка

Тип связи: гидравлическая

Назначение: получение бетонной массы и производство из нее огнеупорных бетонных изделий, используемых в виде монолитной футеровки либо в виде конструктивных панелей с температурой применения не выше 1500 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL CAST 47
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	47,5
CaO	3
Fe ₂ O ₃	1,1
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² :	
после сушки при 110 °С	70
после обжига при 1000 °С	65
после обжига при 1300 °С	90
после обжига при 1400 °С	100
Средняя плотность, г/см ³ , в пределах при 110 °С	2,3±10%
Остаточные изменения размеров, %	
после обжига при 1000 °С	0,2
после обжига при 1300 °С	0,4
Теплопроводность, Вт/(м·К):	
при 200 °С	0,819
при 400 °С	0,955
при 600 °С	0,990
при 800 °С	1,150
Максимальный размер зёрен, мм	6
Максимальная температура применения, °С	1500
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	6,5-8,5
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	> 50
Открытая пористость, %, после обжига при 1300 °С	18

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Хранение и транспортирование смеси в соответствии ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
t.dom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

