



## МКРЛ

СТО 05802307-1-014-2022

**Тип:** лента муллитокремнезёмистая огнеупорная  
стекловолокнистая теплоизоляционная

**Назначение:** теплоизоляция тепловых агрегатов,  
уплотнение щелей в печах и дымоходах, для  
заполнения зазора между изложницей и прибыльной  
надставкой при температуре службы не выше 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРЛ
Массовая доля, %	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	52
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SiO <sub>2</sub>	98,9
Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup>	103
Относительное изменение массы при прокаливании, %	2,0
Длина, мм	5000±14000
Ширина, мм	50±1800
Толщина, мм	10; 20; 30
Предельные отклонения размеров изделий, мм:	
Длина	± 500
Ширина	± 30
Толщина	± 5

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен, хранение  
осуществляется в крытых складах в условиях,  
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

