



МКРФТИВ-600

СТО 05802307-1-006-2024

Тип: изделия муллитокремнезёмистые огнеупорные теплоизоляционные стекловолоконистые фасонные

Назначение: предназначены для теплоизоляции водогрейных котлов, в электропечах, футеровки сифонных трубок и лотков разлива алюминия, изоляции тигля в индукционных печах, уплотнения электродного отверстия на агрегатах печь-ковш (АПК) электродуговых печей и других целях

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРФТИВ-600
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	45
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	600
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более, при средней температуре:	
400 °С	0,080
600 °С	0,100
800 °С	0,140
Максимальная температура применения, °С	1150 (1600)*
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	± 3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%

* Применяются однократно для утепления прибыльной части слитков

Форма, размеры, предельные отклонения размеров должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем. При отсутствии в чертеже предельных отклонений размеров, изготовитель вправе в одностороннем порядке использовать предельное отклонение размеров, указанное в таблице.

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

Транспортирование и хранение: согласно ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tadm@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

