

Модуль Ceraterm Block (1425)

СТО 05802307-1-002-2021

Тип: модуль теплоизоляционный огнеупорный из стекловолокна огнеупорного керамического марки Ceraterm Blanket (1425) производства АО «Сухоложский огнеупорный завод» в соответствии с НД на данный вид продукции: slsoz.ru

Назначение: теплоизоляция различных нагреваемых объектов: печи риформинга, пиролизные нагреватели, крышки передаточных ковшей, нагревательные колодцы, крышки сталь-ковшей, печи повторного нагрева, печи с выкатным подом, печи с роликовым подом, печи со съёмным колпаком, печи для обжига технической керамики и т.п.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Ceraterm Block (1425) |
|--|-----------------------|
| Классификационная температура, °С | 1425 |
| Номинальная кажущая плотность, кг/м ³ | 160; 180; 200 |

При изготовлении модулей с кажущейся плотностью 160 кг/м³, 180 кг/м³ в комплектацию включены листы из гофрокартона, при изготовлении модулей с кажущейся плотностью 200 кг/м³ в комплектацию включены пластины из ДВП.

Модули дополнительно обвязывают упаковочной полиэстеровой либо полипропиленовой лентой по толщине модуля в количестве не менее двух лент на каждые 300 мм.

| А - длина, мм | В - ширина, мм | Н - высота (толщина изоляции), мм |
|-----------------------------|-------------------|---|
| Допуск минус 10 мм; 0 мм | Допуск ± 5 мм | Допуск ± 10 мм |
| 300 | 200 300 600 | 150; 200; 250; 300; 350 150; 200; 250; 300; 350 150; 200; 250; 300; 350 |

Допускается изготовление модулей по чертежам заказчика других форм и размеров, кажущейся плотности, которые должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Модули изготавливаются как с анкерной системой крепления (анкеражем) -Т, М, так и без анкерной системы крепления. Материал исполнения анкеража жаропрочная либо жаростойкая сталь, марка стали должна быть согласована между изготовителем и потребителем. Подробная информация о вариантах крепления на сайте slsoz.ru.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. Модули сначала упаковываются в мешки по ГОСТ 17811, или мешки по ГОСТ 2226, или мешки технические по ГОСТ 30090, а затем укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 и формируют в пакеты по ГОСТ 26663 путем укладки на деревянный поддон размером 940 мм x 1290 мм с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую пакет от попадания атмосферных осадков.

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования
Хранение модулей осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 3 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

