

## SL REFMUL Z11

СТО 05802307-0-010-2023

**Тип:** изделия огнеупорные муллитоциркониевые

**Назначение:** каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL Z11
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , ZrO <sub>2</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	76 11 0,1
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup>	3,0
Открытая пористость, %	16
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	80
Теплопроводность при средней температуре, Вт/м·К	
200 °С	0,889
400 °С	1,238
600 °С	1,295
800 °С	1,334
Максимальная температура применения, °С	1650
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	>40

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут измениться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)



ООО «АКС РУС»