

SL ISOCAST® 124

СТО 05802307-3-006-2023

Тип: смесь огнеупорная бетонная теплоизоляционная

Метод применения: заливка без вибрации, штыкование

Тип связи: гидравлическая

Характеристика и назначение: по своим показателям смесь соответствует аналогам, изготовленным по ASTM C-401-91 (Class O и P), разработанным в соответствии со спецификацией нефтяной промышленности Exxon IP 19.3.3 тип 2 – легкий вес. Применяется в трубчатых печах, установках каталитического крекинга, теплонагревателях и других агрегатах

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | SL ISOCAST® 124 |
|--|-----------------|
| Массовая доля, % | |
| Al ₂ O ₃ | 29 |
| CaO | 19 |
| Fe ₂ O ₃ | 7,6 |
| Кажущаяся плотность, г/см ³ , после сушки при 110 °С | 1,1 |
| после обжига при 815 °С | 1,0 |
| Предел прочности при сжатии бетона, Н/мм ² , после сушки при 110 °С | 4,2 |
| после обжига при 815 °С | 3,4 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С | |
| 200 | 0,140 |
| 400 | 0,160 |
| 600 | 0,180 |
| 800 | 0,190 |
| Количество воды затворения, %, (от количества смеси) в пределах | 40-50 |
| Остаточные изменения размеров после выдержки при температуре 815 °С, % | 0,6 |
| Максимальная температура применения, °С | 1100 |
| Максимальный размер зёрен, мм | 6 |
| Расход смеси на 1 м ³ , т | 1,0 |

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в плёнку «стретч» или полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354.

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

2023

