

SL REFCOR 91

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия огнеупорные муллитокорундовые

Назначение: каналные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFCOR 91
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	91 0,01
Кажущаяся плотность, г/см ³	3,0
Открытая пористость, %	18
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	100
Теплопроводность при средней температуре, Вт/м·К	
200 °С	0,746
400 °С	0,945
600 °С	1,044
800 °С	1,200
Максимальная температура применения, °С	1700
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,3
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °С	>60

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут измениться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru



ООО «ДАКС РУС»