

SL CAST 45

CTO 05802307-3-002-2022

Тип: смесь огнеупорная бетонная Метод применения: виброзаливка Тип связки: гидравлическая

Характеристика и назначение: плотная огнеупорная бетонная смесь. Муллитокремнезёмистая. Среднезернистая. Среднецементная. Используется для изготовления огнеупорных бетонных изделий либо для монолитной футеровки. Например: в печах для плавки алюминия, для изготовления горелочных камней, в печах пиролиза и риформинга, в инсинераторах; в черной металлургии – в газоходах, в термических печах, в цементной индустрии – холодильник. циклоны

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL CAST 45
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	45
CaO	6,2
Fe ₂ O ₃	1,2
Предел прочности при сжатии, H/мм², после сушки при 110 °C	60
после обжига при 1000 °C	53
после обжига при 1450 °C	70
Средняя плотность, г/см³, после сушки при 110 °C	2,3
после обжига при 1000 °C	2,2
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки в течение 2 ч	
при температуре 1450 °C	0,6
Максимальный размер зёрен, мм	6
Максимальная температура применения, °С	1450*
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	7-9
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °C: 200	0,517
400	0,727
600	0,930
800	1,047
Термостойкость, водные теплосмены при 1300 °C	>100
Открытая пористость, %, после обжига при 1000 °C	19

^{*}Применяется единовременно до температур 1550 °C

Рекомендуется, чтобы предельная рабочая температура применения, установленная на смесях, была на 100 °C-150 °C ниже максимальной заданной температуры в чистой, неагрессивной, нейтральной атмосфере теплового агрегата.

Упаковка: бумажные влагозащитные мешки Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки Хранение и транспортирование смеси в соответствии ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

 По вопросам
 +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
 По вопросам
 +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74

 применения изделий:
 e.centr@slsoz.ru
 заказа изделий:
 tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод» 624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02 Факс: +7 (343 73) 4 29 57

refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

