

SL ISOCAST® 0,7-1300

Сертификат поставщика

Тип: смесь огнеупорная бетонная теплоизоляционная

Метод применения: заливка без вибрации,
штыкование

Тип связи: гидравлическая

Назначение: для получения бетонной

теплоизоляционной массы и производства из неё
огнеупорных бетонных теплоизоляционных изделий,
используемых в виде монолитной футеровки либо в
виде конструкционных футеровочных панелей, для
ограждения рабочего пространства печного агрегата
и для защиты металлического каркаса печи от
излишнего перегрева, а также в трубчатых печах
рифформинга, пиролиза, в печах термообработки
металла, в не коррозионной и нейтральной среде

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL ISOCAST® 0,7-1300
Массовая доля, %: Al_2O_3	49
CaO	12
Fe_2O_3	0,6
Кажущаяся плотность, г/см ³ после сушки при 110 °С	0,8
после обжига при 815 °С	0,7
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² после сушки при 110 °С	2,5
после обжига при 815 °С	1,5
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки при температуре 1300 °С	2
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре:	
200 °С	0,158
400 °С	0,184
600 °С	0,215
800 °С	0,269
Максимальный размер зёрен, мм	5
Количество воды затворения, % (от количества смеси), в пределах	58-62
Максимальная температура применения, °С	1300

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки. Мешки
формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с
дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или
полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354

Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с
ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в
условиях, исключающих увлажнение и засорение
материалами другого состава, а также обеспечивающих
целостность упаковки

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

